



**SACS POUBELLE LIEN CLASSIQUE
PEBD REGENERE NOIR**

150 LITRES EN 47 µm



**FS1472
17.11.14
PAGE 1/1
REV. 0**

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	10	mini 10	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	900	mini 878 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	1200	mini 1170 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	47	mini 42,30 (- 10 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	47	mini 38	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	43,24	mini 38,92 (- 10 %)	ISO 4591
☞ Couleur	NOIR		
☞ Opacité (%)	70	mini 60	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,00	mini 0,90 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,75	mini 0,70 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	365	mini 330 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	560	mini 505 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,65	mini 0,60 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,45	mini 0,40 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	105	mini 95 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2